

Übersicht über die Materialeignung

| | Heißasphalt | Kaltasphalt | Zement |
|------------------------------|---|--|---------------------------|
| Erwartete Haltbarkeit | Kat. 1 bis 3 | Kat. 1 und 2 | Kat.1 und 2 |
| Arbeitsgeräte | umfangreich | wenig | wenig |
| Grenzen des Einbaus | keine | keine | Schlaglochgröße < 0,5 m |
| Verkehrsfreigabe | kurz nach Einbau | kurz nach Einbau | < 3 Stunden nach Einbau |
| Vorwissen | Fachwissen | keins | keins |
| Fachwissen | | | |
| Wiederverwendbarkeit | Ja | Ja | Nein |
| Typische Anwendung | Risse, Kornausbrüche, fehlende Klebkraft | Materialverlust, „zerfressene“ Oberfläche | Risse, fehlende Klebkraft |